


# FINELIME 0.0

TONACHINO RASANTE BIOCOMPATIBILE



- |                |               |                              |
|----------------|---------------|------------------------------|
| Naturale       | Antibatterico | Reversibile                  |
| Ecologica      | Disinfettante | Facilità d'uso               |
| Riciclabile    | Antimuffa     | Aderente                     |
| Ecosostenibile | Biocida       | Coprente                     |
| Resistente     | Salutare      | Resistente alla compressione |
| Traspirante    | Restauro      | Elastico                     |
| Atossico       | Versatile     | Affidabile                   |



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

SACE Components Srl - Via dell'Industria, 47 - 63900 - Fermo (FM)

<http://insulation.sacecomponents.com> - [edilizia@sacecomponents.com](mailto:edilizia@sacecomponents.com) - Tel: +39 0734 640 631 /750



FINELIME 0.0 è una finitura biocompatibile preconfezionata in polvere per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-1:2010. FINELIME 0.0 NATURALE è totalmente privo di cemento e di composti appartenenti al gruppo del clinker. E' costituito da una miscela di sabbie pure silicatico calcaree steatiche, vagliate con arco granulometrico continuo da impalpabili a 0 mm. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco.

FINELIME 0.0 è una finitura per lisciature ad effetto gesso preconfezionata in polvere biocompatibile privo di sali, prodotti chimici e composti organici volatili VOC. Tali caratteristiche, unite alla totale natura minerale dei componenti, garantiscono la purezza, la non tossicità, e la più totale riciclabilità del prodotto nel pieno rispetto e dell'ambiente. L'impiego di FINELIME 0.0 rende le rasature ecologiche e reversibili, conferendo un'elevata traspirabilità al supporto sul quale viene applicato, evitando la formazione di dannose condense e la proliferazione di muffe, regolando l'umidità ambientale ed il tenore di anidride carbonica degli ambienti.

## CARATTERISTICHE

<b>Tipo di prodotto</b>	<b>Malta per scopi generali (GP)</b>
	<b>UNI EN 998:1 2010 per interni ed esterni</b>
<b>Curva granulometrica</b>	<b>0 - 0 mm</b>
<b>pH impasto</b>	<b>&gt; 12.5</b>
<b>Massa volumica apparente in mucchio</b>	<b>kg/m<sup>3</sup> 1220 circa</b>
<b>Massa volumica apparente malta fresca</b>	<b>kg/m<sup>3</sup> 1620 circa</b>
<b>Massa volumica apparente malta essiccata</b>	<b>kg/m<sup>3</sup> 1400 circa</b>
<b>Resistenza a compressione (EN 1015-12)</b>	<b>categoria CSI</b>
<b>Adesione (EN 1015-12)</b>	<b>0.35 N/mm<sup>2</sup> FP-B</b>
<b>Coeff. resist. diffus. vap. acq. (EN 1015-19)</b>	<b>μ &lt; 10</b>
<b>Conducibilità termica</b>	<b>0.30 W/mK (valore tabulato)</b>
<b>Assorbimento d'acqua per capillarità:</b>	<b>W0</b>
<b>Reazione al fuoco (EN13501-1)</b>	<b>Classe A1</b>
<b>Acqua d'impasto</b>	<b>6-6.5 l per sacco</b>
<b>Resa</b>	<b>1.4 kg/m<sup>2</sup>/mm</b>
<b>Confezione</b>	<b>sacchi da 20 kg</b>
<b>Pallet</b>	<b>56 sacchi kg 1120</b>
<b>Conservazione</b>	<b>18-24 mesi nella confezione originale</b>
	<b>in luogo asciutto</b>
<b>Temperatura di applicazione</b>	<b>da +5°C a +32°C</b>
<b>Classificazione REACH:</b>	<b>Vedere SD</b>

## CAMPI D'IMPIEGO

FINELIME è specifico per la realizzazione di rasature lamate nel settore delle nuove e vecchie costruzioni, del recupero del patrimonio esistente e nel restauro. Può essere applicato su diversi tipi di supporto verticali e orizzontali, interni ed esterni, sia nuovi che esistenti quali: intonaci nuovi e rustici cartongessi ecc...



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.



## APPLICAZIONI

Le superfici devono essere pulite e prive di parti polverulente ed efflorescenze. In caso di superfici decoese o sfarinanti si dovrà procedere al loro consolidamento con COLORFIXA. FINELIME 0.0 può essere applicato manualmente. Va impastato solo con acqua in ragione di circa 6-6,5 l per sacco in funzione della consistenza desiderata. La miscelazione può avvenire manualmente o meccanicamente. Lasciando riposare l'impasto per 10 minuti si avrà una migliore stendibilità del prodotto. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di applicare la finitura a due mani. La seconda mano di rasatura deve essere applicata ad appassimento della prima. Ad appassimento avvenuto del secondo strato di rasante, le superfici potranno essere laminate per ottenere un effetto compatto.

## FINITURE

L'impiego di un prodotto della Linea Finiture SACE costituisce il naturale completamento di un ciclo compatibile al supporto, in modo particolare per quanto riguarda le caratteristiche di traspirabilità e permeabilità. L'impiego dei prodotti della Linea Finiture SACE, composti da grassello di Calce CL 90 o Silicato di Potassio, e Silossanico sono la scelta obbligata per ottimizzare le attese di carattere prestazionale ed estetiche sulla scelta dei prodotti SACE.

## AVVERTENZE

Prodotto per uso professionale.

- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- Tenui sfumature della tinta sono da ritenersi tipiche data la composizione naturale del medesimo, nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura. Supplementi di prodotto dello stesso colore potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute alla natura dello stesso.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

## VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di una finitura al civile, data in opera a due mani, su superfici intonacate, con FINELIME 0.0. FINELIME Biocompatibile, preconfezionato in polvere per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 998-1:2010 Malta per scopi generali (GP), con i seguenti parametri di controllo: pH dell'impasto > 12,5, massa volumica malta essiccata kg/m<sup>3</sup> 1400, resistenza a compressione (1015-11) CSI, coefficiente alla diffusione del vapore acqueo (EN 1015-19)  $\mu \leq 10$ , adesione (EN 1015-12) 0.35 N/mm<sup>2</sup> FP-B, assorbimento d'acqua per capillarità W0, conducibilità termica 0.30 W/mK Tabulato, reazione al fuoco (EN 13501-1) Classe A1. Il finitura FINELIME 0.0 NATURALE è totalmente privo di cemento e di composti appartenenti al gruppo del clinker ed è costituito da una miscela di sabbie calcaree pure, vagliate con arco granulometrico continuo da 0 a 0.8 mm. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco.



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.