


# MARMOLIME LUCIDO



RIVESTIMENTO MINERALE AL PURO GRASSELLO DI CALCE CL 90-S PL PER FINITURE MARMORIZZATE EXTRA LUCIDE



Naturale



Antimuffa naturale



Anticondensa



Ecologico



Antibatterico



Deumidificante



Traspirante



Disinfettante




I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

SACE Components Srl - Via dell'Industria, 47 - 63900 - Fermo (FM)

<http://insulation.sacecomponents.com> - [edilizia@sacecomponents.com](mailto:edilizia@sacecomponents.com) - Tel: +39 0734 640 631 /750

# MARMOLIME LUCIDO



RIVESTIMENTO MINERALE AL PURO GRASSELLO DI CALCE CL 90-S PL PER FINITURE MARMORIZZATE LUCIDE

## DESCRIZIONE:

**Rivestimento minerale naturale biocompatibile al puro grassello di calce calcica CL 90-S PL, polveri micronizzate di puro marmo bianco statuario di Carrara.**

## IMPIEGHI:

Specifico per l'esecuzione di finiture lisce marmorizzate interne ed esterne di altissimo pregio e valore estetico, caratterizzate da un'eccezionale specularità, lucentezza, trasparenza, profondità e morbidezza, tipiche dei tradizionali stucchi lucidi alla calce.

## CARATTERISTICHE:

Naturale, ecologico, traspirante, antimuffa naturale, antibatterico, disinfettante, anticondensa, deumidificante.

## NOTE APPLICATIVE:

L'applicazione di MARMOLIME LUCIDO viene eseguita con frattone d'acciaio inox a spigoli arrotondati. L'esecuzione può avvenire sia "a fresco" sia "a secco". Nell'applicazione a fresco (consigliata perché più rapida e meno faticosa) dopo aver applicato - in modo continuo ed omogeneo la prima mano di prodotto a rasare ed averla lasciata "appassire", si procede alla stesura di una seconda mano sempre dello stesso prodotto applicato e lavorato di taglio fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia priva d'imperfezioni ed irregolarità. Per ottenere l'aspetto marmorizzato speculare desiderato procedere nel compattare/lisciare la superficie "appassita" con il frattone d'acciaio inox pulito, mediante lamatura di taglio esercitata con una certa pressione e con movimenti elastici, regolari e multidirezionali. Quanto più prolungata sarà tale lavorazione quanto maggiori saranno la lucentezza e la specularità finali. Nell'applicazione a "secco" dopo aver applicato - in modo continuo ed omogeneo la prima mano di prodotto a rasare, ed averla lasciata essiccare e carteggiata con carta a vetro fine per eliminare le eventuali imperfezioni, si procede alla stesura di una seconda mano di prodotto applicato e lavorato di taglio fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia priva d'imperfezioni ed irregolarità.

Come per la lavorazione a "fresco" anche per questa a "secco", per ottenere l'aspetto marmorizzato speculare desiderato procedere nel compattare/lisciare la superficie "appassita" con il frattone d'acciaio inox pulito, mediante lamatura di taglio esercitata con una certa pressione e con movimenti elastici, regolari e multidirezionali. Quanto più prolungata sarà tale lavorazione quanto maggiore saranno la lucentezza e la specularità finali.



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

SACE Components Srl - Via dell'Industria, 47 - 63900 - Fermo (FM)

<http://insulation.sacecomponents.com> - [edilizia@sacecomponents.com](mailto:edilizia@sacecomponents.com) - Tel: +39 0734 640 631 /750



### DATI TECNICI

Aspetto prodotto essiccato .....	<b>Lucido</b>
Ph .....	<b>12,5 ± 0,5</b>
Resistenza alla diffusione del vapore sd (din 52615) .....	<b>0,050 m</b>
Peso specifico .....	<b>1520 gr/l ± 25 gr/l</b>
Viscosità all'origine .....	<b>55000 ± 2000 cps</b>
Colori .....	<b>Bianco o Colorato</b>
Confezioni .....	<b>Latte da KG 22</b>
Diluizione .....	<b>Pronto all'uso</b>
Consumi - resa indicativa .....	<b>600/800 gr/mq, secondo il fondo</b>
Valori limite di voc .....	<b>VALORI LIMITE di VOC previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 g/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 10 g/l</b>
Conservazione .....	<b>Nessun limite di tempo nella confezione originale al riparo dal gelo e dalle fonti di calore</b>

### AVVERTENZE

- 1- Conservare il prodotto in una confezione ermeticamente sigillata al riparo dal gelo e dalle fonti di calore
- 2- I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.
- 3- Non applicare con temperature inferiori ai + 5° C o superiori a + 32° C del supporto e dell'aria. Ad applicazione avvenuta evitare forti insolazioni e, nel caso, tenere la superficie inumidita per evitare veloci perdite d'acqua con possibili fenomeni di spolveramento.
- 4- Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- 5- Poiché la calce conserva sempre un elevato potere caustico, si raccomanda di osservare la massima cautela durante l'applicazione del prodotto. Proteggere occhi e mani e tutte le parti scoperte. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente ed eventualmente consultare un medico.
- 6- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.
- 7- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- 8- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.