



Naturale



Atossico



Scudo protettivo

SACE
INSULATION

I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.



Speciale barriera protettiva impregnante reversibile antimacchia, antigraffiti, oleo-idrorepellente in base solvente pronta all'uso

Emulsione in base solvente ad alta tecnologia ed elevata penetrazione pronta all'uso, specifica per il trattamento protettivo antimacchia ed antigraffiti anche di supporti particolarmente compatti e levigati

Elevato potere impregnante, oleo - idrorepellente, altamente permeabile al vapore, alterante minimamente il cromatismo delle superfici trattate, stabile all'azione degli UV.

CARATTERISTICHE

Aspetto Prodotto Essiccato	Trasparente/Incolore non filmogeno
Peso Specifico	800 ± 5% g/l
Sostanza Attiva	14 ± 1%
Confezioni	Bottiglia da lt 1
.....	Taniche da lt 5
Diluizione	Pronto All'uso
Resa	Variabile in funzione della natura e della porosità del supporto e del grado di protezione desiderato.
.....	Mediamente da circa 15 a 18 mq/lt (35-40 mq/lt su superfici in gres porcellanato)
.....	La completa essiccazione del prodotto si ottiene entro le 8 ore dall'applicazione.
Essiccazione	Con diluente nitro
.....	Con acqua o spazzola, pulizia con getto d'acqua ad alta pressione o con vapore con detergente neutro
Pulizia degli attrezzi	12 mesi nello stato di fornitura originale al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Pulizia delle superfici rivestite	
.....	
Conservazione	
.....	
.....	

CAMPI D'IMPIEGO

Specifico per la protezione oleo - idrorepellente antimacchia ed antigraffiti oltre che dei supporti minerali compatti a bassissimo assorbimento (pietre naturali compatte e levigate quali graniti, marmi, quarzi, manufatti lapidei artificiali quali il calcestruzzo) anche di quelli già trattati con pitture o rivestimenti minerali o sintetici. Il trattamento crea una barriera oleo-idrorepellente che contrasta efficacemente l'assorbimento di olio e d'acqua



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.



da parte dei supporti che impedisce di conseguenza ai componenti delle vernici spray impiegate per l'esecuzione del graffito di penetrare in profondità nei pori del supporto.

APPLICAZIONI

Prodotto pronto all'uso.

TRATTAMENTO DI SUPERFICI VERTICALI

La soluzione impregnante non va nebulizzata ma irrorata mediante spruzzatura a bassa pressione o applicata con pennello avendo cura di applicare il prodotto in modo omogeneo e continuo senza lasciare parti non trattate.

L'applicazione di più mani di prodotto sono possibili purchè applicate a distanza di almeno tre ore dall'applicazione della mano precedente.

Il prodotto va applicato preferibilmente su superfici asciutte e perfettamente pulite.

TRATTAMENTO DI SUPERFICI ORIZZONTALI (Pavimentazioni)

Su superficie ben pulita ed asciutta, applicare una mano di PS-SA con movimenti circolari, in modo uniforme con l'ausilio di un panno. A completa asciugatura del prodotto rimuovere gli eventuali residui utilizzando un feltro o un panno. Su supporti molto assorbenti, si consiglia di applicare una seconda mano di PS-SA

RIMOZIONE DEI GRAFFITI

Applicare SA - REMOVE sulle superfici interessate dalla presenza di scritte e graffiti, lasciare agire qualche secondo e soffregare le medesime manualmente con l'ausilio di spazzole di saggina o plastica a setole dure al fine di coadiuvare l'azione del prodotto rimuovi scritte. Asportare il materiale rimosso con getto d'acqua a pressione con l'ausilio di idropulitrice.

Se ritenuto necessario, ripetere l'operazione fino alla totale e completa rimozione dei residui di cera o delle scritte ancora rimaste.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere - sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.

In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto, alle eventuali alterazioni cromatiche ed al suo consumo. PS-SA pur essendo un ottimo oleo-idrorepellente, non protegge il marmo dagli attacchi acidi (limone, coca cola, vino, ecc.) Non applicare su superfici calde, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia - neve).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Riciclare solo le confezioni perfettamente svuotate. I residui secchi si possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.