

COLORCONTROL

TRATTAMENTO ANTI MUFFE - FUNGHI - ALGHE

CORKCOLORS



Traspirante



Resistente



Scuso UV



Coprente



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

SACE Components Srl - Via dell'Industria, 47 - 63900 - Fermo (FM)

<http://insulation.sacecomponents.com> - edilizia@sacecomponents.com - Tel: +39 0734 640 631 /750



Soluzione inodore per la disinfestazione e la prevenzione di muffe, funghi e alghe. E' un trattamento disinfestante delle superfici interne ed esterne a base di sali quaternari d'ammonio da applicare prima della pitturazione. Applicabile su qualsiasi tipo di supporto murale infestata da muffe, funghi, alghe. Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

CARATTERISTICHE

Resa	circa 4-5 m ² /l secondo il supporto
Confezioni	15 litri
Aspetto	Incolore
Odore	Inodore
Peso specifico	circa 1 kg/l
Punto d'infiammabilità	> 100 °C
Contenuto COV (dir. 2004/42/CE)	≤ 30 gr/l
Stoccaggio	Stoccare in luogo asciutto a temperatura compresa tra + 5°C e +35°C per non più di 12 mesi
Applicazione prodotto	Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C
Diluizione prodotto	pronto all'uso
Tempo di essiccazione fuori tatto	1 ora ricopribile dopo 8 ore
Strumenti per l'applicazione	pennello-spray
Pulizia degli attrezzi	acqua subito dopo l'utilizzo

APPLICAZIONE

Agitare COLORCONTROL prima dell'applicazione. È pronto all'uso, non occorre diluirlo. Distribuire abbondantemente COLORCONTROL direttamente sulle zone contaminate senza pulire prima. Lasciare agire per almeno 8 ore e successivamente rimuovere eventuali residui di muffe o alghe. In presenza di notevole contaminazione ripetere il trattamento.

VOCE DI CAPITOLATO

Soluzione incolore e inodore per la prevenzione della formazione di muffe, funghi e alghe. E' un trattamento disinfestante delle superfici interne ed esterne da applicare prima della pitturazione. Peso specifico = 1 kg/l; Contenuto massimo COV per "primer fissativi" cat. A/h (dir. 2004/42/CE ≤ 30 gr/l)



I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.