

COLORPRIMER

PIGMENTIERTE SILOXAN GRUNDIERUNG

 CORKCOLORS



Atmungsaktiv



Beständig



Uv-schutz



Deckend



Die in diesem Datenblatt enthaltenen Ratschläge und Hinweise werden von unserer Erfahrung diktiert, können aber nicht unsere Verantwortung übernehmen. Unser technischer Dienst steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.



Pigmentierte Siloxan-Grundierung für den Außeneinsatz. Es verleiht den Oberflächen eine ausgezeichnete Atmungsaktivität und Wasserabweisung, eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse sowie eine ausgezeichnete Deckkraft und uniformieren von Oberflächen



TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit	ca. 5-7 m ² /l je nach Untergrund
Verpackung	15 liter
Farben	Weißer und tintometrischer Basisfarbton
Geruch	leicht
VOC-Gehalt (Richtlinie 2004/42/EG)	14 gr/l
Lagerung	An einem trockenen Ort lagern bei Temperatur zwischen + 5°C und +40°C für nicht länger als 12 Monate
Produktanwendung	Nicht bei niedrigeren Temperaturen anwenden bei +5°C und über +35°C und mit Umgebungsfeuchtigkeit >80%
Produktverdünnung	20-25% mit Wasser
Trocknungszeit außer Taktfest	1 Stunde
Trocknungszeit durchgetrocknet	24 Stunden
Auftragswerkzeuge	Pinsel- Farbenrolle
Reinigung der Werkzeuge	Wasser sofort nach Gebrauch

ANWENDUNGSBEREICH

Neue Untergründe: Die Oberfläche muss trocken, nicht porös, salz- und feuchtigkeitsfrei sein. Isolieren Sie mit einer Auftragschicht, mit einem Pinsel oder einer Farbenrolle von COLORPRIMER und nach 24 Stunden mit der zweiten Hand eines siloxanhaltigen Anstrich für den Außenbereich.

Oberflächen, die bereits gestrichen und/oder beschädigt sind: Reinigen Sie die Oberfläche gründlich von Schmutz, Salzen, Verkrustungen und Ähnlichem. Im Falle einer Schimmelpilzbildung reinigen Sie die Oberfläche mit spezifischen Desinfektionsmitteln. In Gegenwart von Deko-Farbe, entfernen Sie alle losen Schichten die sich ablösen und tragen dann eine Schicht COLORPRIMER mit einem Pinsel oder einer Farbenrolle auf und fahren Sie mit den gewünschten siloxanhaltigen Außenanstrichen fort.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Pigmentierte Siloxan-Grundierung für den Außeneinsatz. Verleiht den Oberflächen eine ausgezeichnete Atmungsaktivität und Wasserabweisung, sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und atmosphärische Einflüsse, ausgezeichnete Deckkraft und Gleichmäßigkeit. Maximaler VOC-Gehalt für "Fixierende Primer" Kat. A/h (dir. 2004/42/CE) = 14 gr/l



Die in diesem Datenblatt enthaltenen Ratschläge und Hinweise werden von unserer Erfahrung diktiert, können aber nicht unsere Verantwortung übernehmen. Unser technischer Dienst steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.