



Nivellierbasis

## FONDO

Linea Boden



### Fondo Floor Unico: Vorspachtel für fugenlose Böden mit DOMUSLIME

schnelle und problemlose Anwendung

pastöse Fertigmischung

Edelputz-System, nach DIN EN, 13813 CE

Klassifizierung für die Luftqualität in Innenbereichen: A+

Maximale Korngröße des Marmorpulvers: 0,3 bis 0,5 mm

Verpackungsviskosität: Pastoseform Konsistenz

Wasserdurchlässigkeit UNI EN 1062-3: mittel,  $w=0,20 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Wasserdampfdurchlässigkeit UNI EN ISO 7783-2: hoch,  $S_d=0,08$  für eine Stärke von 0,3-0,5 mm

Bestimmung von Schadstoffausstoß: (VOC): 0,11 g/l

Bestimmung der freien Formaldeide: 1 mg/kg

Brandverhalten EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0



Nivellierbasis

## FONDO

Linea Boden

### TECHNISCHE DATEN GEMÄSS AD/MGN QUALITÄTSNORM

Erscheinungsbild	Grau Paste
Rohdichte	ca.2,1 kg/dm
Mineralogische Beschaffenheit des Zuschlags	Sumpftadelakt, Quarz, Natur Hartz
Sieblinie	ca. 0-500 µm
Lagerfähigkeit	12 Monaten
Verpackung	Eimer: 10 kg
Ausschließlich mischbar	gebrauchsfertig
Spezifisches Gewicht der Masse	ca.15 kg/dm
Topfzeit (pot life)	Keine
Selbstverlauf	Nein
Verarbeitungstemperatur	+ 10° maximal + 30°
Mindestschichtstärke	0,5 mm
Maximal herstellbare Schichtstärke	1 mm
Begehbarkeit	12 Std.
Belastbarkeit	7 Tage Bei 3 mm
Verbrauch	0,8 bis 1,1kg/qm

### Performance

Haftfestigkeit auf Estrich oder Fondo Floor nach 28 Tagen  $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$

### Druckfestigkeit

nach 12 Std  $\geq 7 \text{ N/mm}^2$

nach 7 Tagen  $\geq 23 \text{ N/mm}^2$

Druckfestigkeit nach 28 Tagen  $\geq 32 \text{ N/mm}^2$

Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen  $\geq 8 \text{ N/mm}^2$

Abriebfestigkeit nach 28 Tagen  $\leq 700 \text{ mm}^3$

Rutschhemmende Eigenschaften NPD

DIN 51131 R10

### Inhaltsstoffe

Art des Bindemittels: Sumpftadelakt, Quarz, Natur Hartz

Lösungsmittel: Wasser

Trocknung (bei 25 °C und 65% rF): griffest in 8 Stunden; Überspachtelbar nach 12-16 Stunden.

### Verarbeitungstemperatur

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur mind. + 10 °C bis max. + 30 °C

### Verbrauch pro Schicht

ca. 800 g/m<sup>2</sup>

(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Die Verbrauchsangaben dienen zur orientativen Richtlinie-Angaben/Menge können nach Art der Untergrundvorbereitung bzw Bausstelle oder von handwerklicher Hand variieren



Nivellierbasis

## FONDO

Linea Boden

**Verdünnen**

Verdünnen

**Abtönen/Mischen**

Nein

**Vorbereitung und Anstrichaufbau**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Leimfarben und k Reidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Neue Estrich mind. 4 Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

**Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +10° C

Bei Aufbewahrung in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 9-12 Monate ab der Herstellung verarbeitet werden.

**Inhalt**

10 Kg

**Sicherheitshinweise**

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/I: Malereien mit dekorativem Effekt (Wasserbasis): 200 g/l (2010)

Enthält max.: 0,11 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.

Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsdatenblatt zurate.

**Gefahrenhinweise**

- H318** Verursacht schwere Augenschäden
- H315** Verursacht Hautreizungen. Sicherheitshinweise
- P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
- P302+P352** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen
- P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501** Inhalt/Behälter gemäß nationales Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**Putzmörtel**

nach DIN EN 13813:2002

